

# ایزوران PS



عایق پیش ساخته ساخته شده از الیاف یکنواخت شیشه که به وسیله نوعی رزین گرماسخت بطور متراکم و فشرده ، شکل گرفته و یکپارچه گردیده است . رزین مورد استفاده ، غیر آتشگیر و نامحلول در آب و عایق ، در محیط‌های شیمیایی پایدار است . ایزوران PSA عایق پیش ساخته لوله با روکش کاغذ آلومینیم مسلح می باشد .


## کاربردها

این گروه از محصولات به منظور پوشش عایقکاری لوله های انتقال آب سرد ، بخار و سیالات گرم و سرد در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، نیروگاهها ، صنایع نساجی ، سیمان و در تاسیسات ساختمان کاربرد دارد .

- سهولت در جابجایی و حمل و نقل
- نصب آسان و تسريع در عایقکاری
- دوام کیفیت و حفظ عملکرد طی سالیان برهه برداری و تعمیرات ادواری
- جذب و کاهش عالی صدا
- غیر خورنده و فاقد یون کلراید
- ضخامت و تراکم یکنواخت عایق در طول لوله

ضریب هدایت حرارتی (w/m·°C)	ضخامت (mm)	طول (m)	سایز (inch)	دانسته (Kg/m3)
0.029	25			
	50			
	75			
	100			
		1-1.2	1/2-24	65

\* سایر ضخامتها حسب سفارش قابل تولید است



Thermal conductivity (λ) (w/m·°C)	Mean temperature °C
0.028	10
0.029	25
0.031	50
0.036	100
0.043	150
0.053	200
0.065	250



تهران، خیابان استاد مطیری، رویروی خیابان فخر، شماره ۷۲۱

تلفن: ۰۲۶-۸۸۷۴۷۲۴-۳۵ - ۰۲۶-۸۸۷۴۷۲۷-۳۵

فکس: ۰۲۶-۸۸۷۴۷۲۴-۰۰

www.iranglasswool.com

office@iranglasswool.com

ISO 9001 : 2008  
ISO 14001 : 2004



## ویژگیهای فنی

ویژگیهای کاربردی ایزوران PS با ذکر استانداردهای مربوطه به شرح ذیل است

استاندارد	مقدار	واحد	ویژگی
و DIN 18165 ASTM C335	0.029-0.030	(w/m·°C)	ضریب هدایت حرارتی
EN 12086	۱.۳	-	ضریب مقاومت در برابر نفوذ بخار (بدون روکش)
ASTM D-07B	۰۰۵-۰.۱	درصد	جذب رطوبت
ASTM C665	بی اثر	-	اثر خورندگی (در مجاورت با مس، آلومینیم، فولاد)
BS 3958	PH 9	-	قلیائیت
ASTM D2020	عدم نگهداری باکتری	-	رشد قارچ و باکتری
EN 13501-1	A1	-	کلاس واکنش به آتش
DIN 4102 part 17	۱۰۰ ≤	°C	درجة حرارت ذوب

### حداقل ضخامت عایق ایزوران PS برای لوله های داغ

°500C	°400C	°300C	°250C	°200C	°150C	°100C	سایز لوله	inch	mm
115	80	65	50	40	25	15	½	15	
125	90	65	50	40	25	15	¾	20	
140	100	65	50	40	25	15	1	25	
150	100	80	50	40	40	25	¼ 1	32	
140	100	65	50	40	25	25	½ 1	40	
150	115	80	50	40	25	15	2	50	
150	115	65	50	40	25	25	½ 2	65	
175	125	80	65	50	40	25	3	80	
190	125	80	65	40	25	15	½ 3	90	
175	125	90	65	50	40	25	4	100	

\* میانگین دمای محیط ۲۵ °C سرعت باد صفر و ضریب نشر پوشش خارجی (jacket) ۰.۰۹ در نظر گرفته شده

### حداقل ضخامت عایق ایزوران PS برای لوله های

سایز لوله ( mm )	ضخامت عایق لوله ( inch )	دما مایع داخل لوله ( °C )
50	Up to 1	(-18) - (+1)
60	1 ¼ - 4	
80	5 - 10	
40	Up to 2	(-2) - (+9)
50	2 ½ - 10	
30	Up to ¾	(-10) - (+21)
40	1 - 10	

روطوبت نسبی محیط ۹۰ درصد در نظر گرفته شده است ( ۹۰% RH )



شرکت پشم شبشه

(سهامی عام)



تهران، خیابان استاد مطبری، روبروی خیابان فخر، شماره ۲۲۱  
تلفن: +۰۱۰ - ۸۸۷۷۷۲۴۵ - ۸۸۷۷۷۲۶

فکس: ۸۸۷۷۷۲۶  
www.iranglasswool.com  
office@iranglasswool.com

ISO 9001 : 2008

